

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
ИНН/КПП 7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079
в отделении I Москва УФК по г. Москве
Испытательный лабораторный центр
Место осуществления лабораторной деятельности
121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: (495)970-97-74; (499)141- 85-23; (499)149-76- 49
Адрес электронной почты ИЛЦ: kreml-org@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510440



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра
О.М. Чекмарев
Дата утверждения и выдачи протокола
«18» марта 2025 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№03.37-25.ОС-25

1. Наименование предприятия, организации (заявитель), адрес:	Общество с ограниченной ответственностью «Эвр Вэст» (690018, Приморский край, г. Владивосток, ул. Волховская, д.29, офис 409) через ООО «Новис» (109147, г. Москва, Марксистская, д. 34, корп.10, 4 этаж, Офис 29, Российская Федерация). Заявка №-25/25 от 19.02.2025
2. Наименование образца (пробы):	Гидроактивная тампонажная полимерная смола для инъектирования «КСИЛИНИУМ 112» Состав: демитилфталат, изоциановая кислота, двухосновные эфиры, полиэфирполиол. Область применения: Гидроизоляция и заполнение пустот в конструкциях из натурального камня, кирпичной кладки и бетона; Остановка малых, средних и напорных «фонтанирующих» протечек в подземном строительстве; Гидроизоляция и уплотнение трещин и швов в строительных конструкциях; Для заполнения пустот в конструкциях, за обделкой подземных туннелей; Устройство противодиффузионной завесы, создание экранов для защиты строительных конструкций от воды; Консолидация слабых и водонасыщенных грунтов методом «Combi-grouting» в комбинации с цементом; Выравнивание крена зданий, сооружений, дорожных, причальных и аэродромных плит «Лифтинг» (без контакта с питьевой водой)
3. Наименование испытываемой продукции (образца, пробы):	Гидроактивная тампонажная полимерная смола для инъектирования «КСИЛИНИУМ 112»
4. Дата получения образца на испытания	25 февраля 2025 г.
5. Дата проведения испытаний	28 февраля – 18 марта 2025 г.
6. Дополнительная информация:	Пробы отобраны заказчиком. Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за отбор и доставку проб.
7. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299. Глава II Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»
8. Код образца (пробы):	03-37.25.07.02.Д-24
9. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес:	Nantong Yuru Engineering Materials Co.,Ltd., адрес: № 1, South Qiuhu Industrial Area, Duntou Town, Haian City, Nantong, Jiangsu, China, Китай

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II Раздел 6)

Определяемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Гидроактивная тампонажная полимерная смола для инъектирования «КСИЛИНИУМ 112»				
Физико-гигиенические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Санитарно – химические миграционные показатели** Модельная среда – воздушная среда Насыщенность 1,0 м ² образца на 1 м ³ климатической камеры. Время экспозиции-48 часов. Температура в камере 24 ⁰ С. Относительная влажность 45%.				
Стирол	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,002	Менее 0,001
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,001
Этиленгликоль	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,30	Менее 0,001
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,02	Менее 0,001
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	Менее 0,003
Санитарно – химические миграционные показатели** Модельная среда – воздушная среда Насыщенность 1,0 м ² образца на 1 м ³ климатической камеры. Время экспозиции-48 часов. Температура в камере 24 ⁰ С. Относительная влажность 45%.				
Стирол	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,002	Менее 0,001
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,001
Этиленгликоль	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,30	Менее 0,001
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,02	Менее 0,001
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	Менее 0,003
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности	%	МР № 29ФЦ/2688-03	80-120	92
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МГФК 410000.001 РЭ.	15,0	Менее 0,3

Примечание: ** - Испытания проведены в соответствии МУ 2.1.2.1829-04

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Эксперт-химик	О.Е. Волкова	Подпись	
---------------	--------------	---------	---